



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST 06E - CAST 06E GUN

SCHEDA TECNICA

Impieghi tipici : Calcestruzzo isolante economico utilizzato in campi di impiego generici ove si desidera abbassare la temperatura.

TEMP MAX. - 900/950 °C
BASE - AGGREGATI VARI ISOLANTI

Al 2 03	28/30 %
Fe 2 03	8/9 %
Si 0 2	36/38 %

Peso - 0,65 Tonn / Mc
Acqua impasto - 70 % circa
Preso - Idraulica
Posa - Getto

Conducibilita' termica a 600°C - 0,16 Kcal/mh°C
Resistenza compressione a freddo - 23 / 25 Kg cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO