



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST 08E

SCHEDA TECNICA

Impieghi tipici : Calcestruzzo isolante economico utilizzato in campi di impiego generici ove si desidera abbassare la temperatura.

TEMP MAX. - 900/950 °C

BASE - AGGREGATI VARI ISOLANTI

Al 2 0 3	28/30 %
Fe 2 0 3	7/8 %
Si 0 2	35/37 %

Peso - 0,85 Tonn / Mc
Acqua impasto - 65 % circa
Preso - Idraulica
Posa - Getto

Conducibilita' termica a 600°C - 0,20 Kcal/mh°C
Resistenza compressione a freddo - 30 / 35 Kg cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO