



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST 95

SCHEDA TECNICA

ANALISI CHIMICA

Al ₂ O ₃ + TiO ₂	94 %
SiO ₂	0,2 %
Fe ₂ O ₃	0,2 %
CaO	5,1 %
MgO	0,1 %
TiO ₂	0,1 %
Alcali	0,2 %

PROPRIETA' FISICHE

Temp. Max esercizio	1750 / 1800 °C
Peso volumetrico	2,5 kg / dm ³

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A FREDDO

Cotto a :	110°C	=	350 kg / cm ²
	1000°C	=	310 kg / cm ²
	1450°C	=	200 kg / cm ²

Acqua per 100 kg = 8 / 9 %

Imballi = sacchi carta politenata da 25 kg cad 1

Conservabilita' = 6 mesi max in luogo asciutto