



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST HP 8

SCHEDA TECNICA

Impieghi tipici : Calcestruzzo isolante semidenso adatto a temperature fino a 1100°C . Ottima resistenza alla compressione , utilizzo per inceneritori , caldaie forni .

TEMP MAX. - 1050 °C

Al 2 O 3 - 35/36 %
Fe 2 O 3 - 7 / 8 %

Variazione lineare permanente a 1000°C 1,0 %
Peso - 0,85 Tonn / Mc
Acqua impasto - 52 / 54 % circa
Preso - Idraulica
Posa - Getto

Conducibilita' termica a 600°C - 0,22 Kcal/mh°C
Resistenza compressione cotto a 110°C circa 38 kg/cm²
Resistenza compressione cotto a 1000°C circa 20 kg/cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO