



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST TIXALL 10

SCHEDA TECNICA

TEMP MAX. - 1850°C
BASE - ALLUMINA TABULARE
GRANULOMETRIA - 0 / 5 mm

Al₂O₃ + TiO₂	-	97/98 %
SiO₂	-	0,1/0,2 %
Fe₂O₃	-	0,1/0,2 %
CaO	-	1,7/1,8 %

Peso - 2,90 Tonn / Mc
Acqua impasto - 4/5 LT PER 100 KG
Posa - Solo per vibrazione
Betoniera - Planetaria

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO

Resistenza meccanica alla compressione

Cotto a 400°C	Kg 250 cm²
Cotto a 800°C	Kg 300 cm²
Cotto a 1000°C	Kg 700 cm²
Cotto a 1400°C	Kg 1000 cm²