



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST TIXALL 6

SCHEDA TECNICA

TEMP MAX. - 1520°C
BASE - AGGREGATI VARI
GRANULOMETRIA - 0 / 5 mm

Al₂O₃ + TiO₂	-	60 %
SiO₂	-	36 %
Fe₂O₃	-	1,2 %
CaO	-	2,1 %
Alcali	-	0,3 %

Peso - 2,36 Tonn / Mc
Acqua impasto - 6 %
Posa - Solo per vibrazione
Miscelazione - 5 Minuti
Betoniera - Planetaria

Resistenza meccanica alla compressione

Cotto a 110°C	Kg	700 cm²
Cotto a 600°C	Kg	850 cm²
Cotto a 1200°C	Kg	1000 cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO