



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST 10 E

SCHEDA TECNICA

Impieghi tipici : Calcestruzzo isolante economico utilizzato in campi di impiego generici ove si desidera abbassare la temperatura. Ottima resistenza meccanica.

TEMP MAX. - 900/950 °C
BASE - AGGREGATI VARI ISOLANTI

Al 2 O 3	28/30 %
Fe 2 O 3	7/8 %
Si O 2	36/38 %

Peso - 1,05 Tonn / Mc
Acqua impasto - 60 % circa
Preso - Idraulica
Posa - Getto

Conducibilita' termica a 600°C - 0,25 Kcal/mh°C
Resistenza compressione a freddo - 40 / 50 Kg cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO