



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST HP 5 - CAST HP 5 GUN

SCHEDA TECNICA

Impieghi tipici : Calcestruzzo isolante utilizzato in tutti i campi di impiego ove si desidera abbassare fortemente la temperatura.

TEMP MAX. - 1000 °C

BASE - AGGREGATI VARI ISOLANTI

Al 2 O 3 - 30 %
Fe 2 O 3 - 10 / 11 %

Variazione lineare permanente - a 1000°C 1,1 %

Peso - 0,50 Tonn / Mc

Acqua impasto - 75 / 85 % circa

Preso - Idraulica

Posa - Getto

Conducibilita' termica a 600°C - 0,11 Kcal/mh°C

Resistenza compressione a freddo - 10 / 12 Kg cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO

MCR Di M.Pellacani & C s.a.s. Via Dosso 23 20042 ALBIATE (MI)
Tel / Fax 0362 - 930998 - 931289 e - mail info@refrattarimcr.it
