



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST HP5 B - CAST HP5 B GUN

SCHEDA TECNICA

Impieghi tipici : Calcestruzzo isolante utilizzato in tutti i campi di impiego ove si desidera abbassare fortemente la temperatura.

TEMP MAX. - 1050 / 1100 °C
BASE - AGGREGATI VARI ISOLANTI

Al 2 O 3 - 50 %
Fe 2 O 3 - 4 / 5 %

Variazione lineare permanente - a 1000°C 1,1 %
Peso - 0,50 Tonn / Mc
Acqua impasto - 75 / 85 % circa
Preso - Idraulica
Posa - Getto

Conducibilita' termica a 600°C - 0,11 Kcal/mh°C
Resistenza compressione a freddo - 10 / 12 Kg cm²

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO

MCR Di M.Pellacani & C s.a.s. Via Dosso 23 20042 ALBIATE (MI)
Tel / Fax 0362 - 930998 - 931289 e - mail info@refrattarimcr.it
