



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST TIXALL 8

SCHEDA TECNICA

TEMP MAX. - 1600°C
BASE - BAUXITE
GRANULOMETRIA - 0 / 5 mm

Al₂O₃ + TiO₂	-	88,5 %
SiO₂	-	9 %
Fe₂O₃	-	1,5 %
CaO	-	0,6 %
Alcali	-	0,4 %

Peso - 2,7 Tonn / Mc
Acqua impasto - 6 %
Posa - Solo per vibrazione
Miscelazione - 5 Minuti
Betoniera - Planetaria

Resistenza meccanica alla compressione

Cotto a 400°C	Kg	280	cm²
Cotto a 800°C	Kg	300	cm²
Cotto a 1000°C	Kg	700	cm²
Cotto a 1400°C	Kg	1000	cm²