



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

Tixall LC 1560

SCHEDA TECNICA

TEMP MAX. - 1400°C

BASE - AGGLOMERATI VARI

GRANULOMETRIA - 0 / 5 mm e 0 / 10 mm

Al 2 O 3 + Ti O 2	-	83 %
Si O 2	-	7 %
Ca O	-	5,4 %
Mg O	-	4,4 %

Peso - 2,7 Tonn / Mc

Acqua impasto - 6 - 7 %

Posa - Solo per vibrazione

Inizio presa - Da 20 a 45 Minuti

Fine presa - Da 3 a 6 ore

SK - 34

Refrattarieta' : 1750°C

Resistenza meccanica alla compressione

Cotto a 110°C	Kg	550 cm 2
Cotto a 600°C	Kg	500 cm 2
Cotto a 1400°C	Kg	650 cm 2

Conservabilita' : 6 Mesi in luogo asciutto