



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

Nome del prodotto : Mattoni - Tavelle - Listelli 40%

Analisi chimica : Al₂O₃ 38/40 %
SiO₂ 57 %
Fe₂O₃ 2 %

Refrattarieta' : 31/32 CS/SC

Peso volume : 2,05 gr \ cm³

Porosita' apparente : 18 %

Resistenza a compressione : 400 kg \ cm²

Modulo di rottura : 50 kg \ cm²

Termopressione : 1280 °C tr

Dilatazione : 0,53% a \ at 1000°C

Variatione lineare permanente : 0 trac % a 2 h a \ at 1000°C

Conducibilità termica : 0,65 + 0,0006 xt Kcal / m h °c

Assorbimento acqua : 9 %

Le caratteristiche dei prodotti verificate in appositi collaudi, hanno valore indicativo e non devono essere considerate come garanzie o impegni della società. La società si riserva di modificare le caratteristiche in funzione di particolari esigenze produttive. I prodotti sono spediti in imballi standard pallets da 910 x 910 x h 1050 mm con reggetta e termoretraibile

MCR Di M.Pellacani & C s.a.s. Via Dosso 23 20042 ALBIATE (MI)
Tel / Fax 0362 - 930998 - 931289 mail info@refrattarimcr.it