



**mcr**  
**MOUL CAST REFRAATTARI**

**Nome del prodotto :** Mattoni - Tavelle - Listelli      Tipo P

**Analisi chimica :** Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>      20 %  
SiO<sub>2</sub>      70 %  
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>      1,5%

**Refrattarieta' :** 20/26 CS/SC - 1530 / 1580 °C

**Peso volume :** 1,85 gr \ cm<sup>3</sup>

**Porosita' apparente :** 20 %

**Resistenza a compressione :** 320 kg \ cm<sup>2</sup>

**Modulo di rottura :** ---- kg \ cm<sup>2</sup>

**Termopressione :** 1210 °C tr

**Dilatazione :** 0,65 % a \ at 1000°C

**Variazione lineare permanente :** 0 tracc % a 2 h a \ at 1000°C

**Conducibilità termica :** 0,65 + 0,0006 xt      Kcal / mh°C

**Assorbimento acqua :** --- %

Le caratteristiche dei prodotti verificate in appositi collaudi , hanno valore indicativo e non devono essere considerate come garanzie o impegni della società'. La società' si riserva di modificare le caratteristiche in funzione di particolari esigenze produttive . I prodotti sono spediti in imballi standard pallets da 910 x 910 x h 1050 mm con reggetta e termoretraibile

MCR Di M.Pellacani & C s.a.s. Via Dosso 23 20042 ALBIATE ( MI )  
Tel / Fax 0362 - 930998 - 931289 mail [info@refrattarimcr.it](mailto:info@refrattarimcr.it)