



mcr
MOUL CAST REFRAATTARI

CAST TIXALL 5

SCHEDA TECNICA

TEMP MAX. - 1450°C
BASE - AGGREGATI VARI
GRANULOMETRIA - 0 / 5 mm

Al 2 O 3 + Ti O 2	-	48 / 50 %
Si O 2	-	46 / 47 %
Fe 2 O 3	-	0,9 %
Ca O	-	2,1 %
Altri	-	0,3 %

Peso - 2,20 Tonn / Mc
Acqua impasto - 6 - 6,5 %
Posa - Solo per vibrazione
Miscelazione - 5 Minuti
Betoniera - Planetaria

Resistenza meccanica alla compressione

Cotto a 110°C	Kg	550 cm 2
Cotto a 600°C	Kg	700 cm 2
Cotto a 1200°C	Kg	850 cm 2

CONSERVABILITA' : 6 MESI IN LUOGO ASCIUTTO